

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΤΖΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
ΕΔΡΑ : ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 74100
ΤΗΛ: 28340 - 93304 FAX: 28310-20630
Site: <http://www.easymix.gr>

E-mail: info@easymix.gr

ΡΕΘΥΜΝΟ 22/01/11

SUPER EXTRA 400
ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΗ
(ΛΕΥΚΗ)

ΧΡΗΣΗ

Για τοποθέτηση πλακών και πλακιδίων από μάρμαρα και γρανίτες, όπως επίσης και για άλλα φυσικά δομικά υλικά, κεραμικά πλακίδια με μικρό πορώδες, κ.α., για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων και τοίχων. Κατάλληλη για επικόλληση πλακιδίων πάνω σε συνηθισμένα υποστρώματα από μπετόν, ελαφρομπετόν, τσιμεντοκονίες, σοβάδες, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, γυψοσοβάδες, σε δημόσιους χώρους με αυξημένη κυκλοφορία καθώς και για κάθε υψηλής ποιότητας κατασκευή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολία παρασκευής της (απαιτείται προσθήκη μόνο νερού).
- Ομοιογενές υλικό σταθερής βιομηχανικής παραγωγής και υψηλής ποιότητας.
- Εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τα δομικά υλικά επικόλλησης.
- Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές, αντοχές στις περιβαλλοντικές και θερμοκρασιακές μεταβολές και διακυμάνσεις υγρασίας.
- Προστατεύει τα δομικά υλικά επικόλλησης από χρωματικές αλλοιώσεις και τον σχηματισμό εξανθημάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια εφαρμογής της κόλλας πρέπει να είναι σταθερή, στεγνή και καθαρή. Απομακρύνονται όλα τα σαθρά υπολείμματα και καθαρίζεται πολύ καλά η επιφάνεια επίστρωσης.

Το περιεχόμενο του σακιού αναμειγνύεται με καθαρό νερό (περίπου 6,5-7,0 lt/σακί), με ηλεκτρικό αναμεικτη, σε χαμηλές στροφές, έως ότου δημιουργηθεί ομοιογενές, χωρίς σβόλους μείγμα.

Το μείγμα είναι έτοιμο για χρήση μετά από πέντε περίπου λεπτά από την ανάμειξή του. Απλώνεται με την βοήθεια οδοντωτής σπάτουλας (6-10mm) ανάλογα με το υπόστρωμα και το είδος-μέγεθος των πλακιδίων. Τα πλακίδια τοποθετούνται και πιέζονται στην επιθυμητή θέση. Ο ανοιχτός χρόνος επεξεργασίας της έτοιμης κόλλας είναι αρκετός για τις όποιες μικροδιορθώσεις απαιτηθούν για την ακριβή τοποθέτηση των πλακιδίων.

Στην περίπτωση επικάλυψης του υποστρώματος με τσιμεντοκονία η επίστρωση της κόλλας θα πρέπει να αρχίσει μετά που η υγρασία του μειωθεί κάτω από 2,5%.

Δεν συνιστάται η εφαρμογή του υλικού σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα (θερμοκρασίες μικρότερες των +5 ή μεγαλύτερες των +35 °C), σε ρεύματα αέρος, βροχής, έντονης ηλιακής ακτινοβολίας, κλπ. Η φρεσκοεπιστρωμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται τις επόμενες ώρες.

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα υψηλή και το υπόστρωμα πολύ ή ελάχιστα απορροφητικό επιβάλλεται κατάλληλη προετοιμασία του. Κατάλληλη προετοιμασία επιβάλλεται και στην περίπτωση εφαρμογής της κόλλας πάνω σε γυψοσανίδες και γυψοσοβάδες.

Η αρμολόγηση των δαπέδων μπορεί να γίνει μετά από περίπου 24 ώρες, ενώ των τοίχων μετά από περίπου 10 ώρες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2,0-4,0 kg/m², ανάλογα με το είδος των πλακιδίων και τις απαιτήσεις του υποστρώματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Λευκό τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ρητίνη και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναπακοκρίνεται πλήρως στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2T- EN 12004

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε προστατευμένο στεγνό χώρο (σε κλειστά σακιά) μέχρι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε σακιά των 25kg, σε παλέτα.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	Τσιμεντοειδής λευκή κονία	Πρόσφυση	Κανονικές-ξηρές συνθήκες	$\geq 1,97 \text{ N/mm}^2$
Κοκκομετρία	$< 0,5 \text{ mm}$		Στο νερό	$\geq 2,19 \text{ N/mm}^2$
Φαινόμενο ειδικό βάρος	$\sim 1300 \text{ kg/m}^3$		Σε θερμοκρασία	$\geq 1,76 \text{ N/mm}^2$
Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής	~ 30 λεπτά		Σε ψύξη-απόψυξη	$\geq 1,53 \text{ N/mm}^2$
Αντοχή στα αλκάλια	άριστη			
Χρόνος μικρορυθμίσεων	~ 30 λεπτά	Αρμολόγηση	Δάπεδα	~ 24 ώρες
Ολίσθηση	$\leq 0,3 \text{ mm}$		Τοίχους	~ 10 ώρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα αποτελέσματα των άνω μετρήσεων προκύπτουν μετά από ανάμειξη της κόλλας με την μεγαλύτερη ποσότητα νερού που αναγράφεται στο σακί του έτοιμου προϊόντος.
- Η κόλλα περιέχει τσιμέντο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφάλειας-προφυλάξεις που αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος.

	<p>ΕΛΟΤ EN 12004, C2T</p> <p>Βελτιωμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μειωμένη ολίσθηση και με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για δάπεδα και τοίχους</p>
<p>11</p>	
<p>ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΖΙΜΑ, Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΗΛ.: 28340 93304, ΦΑΞ: 28340 20630</p> <p>EASYMIX®: ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ</p>	

	<p>ΕΛΟΤ EN 12004, C2T</p> <p>Improved cementitious adhesive for tilling with additional properties and reduced slip for interior and exterior applications, on floors and walls</p>
<p>11</p>	
<p>PRODUCER: MICH.I. STAGAKIS SA ADDRESS: KOMVOS ATSIPOPOULOU, 74100 RETHYMNO FACTORY: LATZIMAS AREA, RETHYMNO TEL.: +30 28340 93304, FAX: +30 28340 20630</p> <p>EASYMIX®: REGISTERED TRADE NAME OF READY MIX MORTARS</p>	