

DECOUFLEX

Ακρυλικό Στεγανωτικό Υψηλής Ελαστικότητας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOUFLEX** είναι υγρομονωτικό υλικό, βάσης νερού, παρασκευασμένο από συμπολυμερή ακρυλικών-στυρενίου ρητινών. Μετά την ωρίμανσή του δημιουργεί μία ελαστική και δυνατή μεμβράνη με εξαιρετική ελαστικότητα. Διατίθεται σε λευκό και κεραμιδί χρώμα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **DECOUFLEX** ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος που έχει εφαρμοστεί. Διαλύεται στο νερό. Αποτελεί γρήγορη και οικονομική λύση υγρομόνωσης προστατεύοντας κάθε επιφάνεια οριζόντια ή κατακόρυφη από τσιμέντο, μέταλλο, ξύλο, κεραμίδια, τούβλα, ασφαλτόπανα με ψηφίδα κτλ. Είναι επίσης το κατάλληλο υλικό για την προστασία πολυουρεθάνης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **DECOUFLEX** παρασκευάζεται από συμπολυμερή ακρυλικών-στυρενίου διαλυμένα σε νερό και δεν περιέχει διαλύτες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 1, 5 και 18kg.

ΠΡΟΤΥΠΑ

Είναι συμμορφούμενο με το πρότυπο EN 15204-2:2004 (προϊόντα και συστήματα Προστασίας Επιφανειών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος) και έχει πιστοποίηση CE.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα	Λευκό ή κεραμιδί
Οσμή	Ελαφριά
Εμφάνιση	Υγρό/Παστώδες
Περιεκτικότητα σε στερεά	65%w/w
Πυκνότητα	1,1-1,3 kg/L
Ιξώδες (spl.3, 25°C, 20RPM)	5000-6000cP
Περιεκτικότητα σε νερό	~35%w/w
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (EN 1542)	1,5 MPa
Ελαστικότητα (ASTM D412)	755%
Διαπερατότητα στο CO ₂ (ισοδύναμο πάχος αέρα) Sd (EN 1062-6 Method A)	306 m (>50m)
Διαπερατότητα υδρατμών: (υπολογίζεται ως ισοδύναμο πάχος αέρα) Sd (EN 7783)	1,455 m (Cat I)
Υδατοπερατότητα (EN 1062-3)	0,057 kgm ² /h
Αντοχή στην τριβή: (EN ISO 5470-1)	2868 mg
Θερμοκρασία λειτουργίας	(-20) / (80) °C Δεν παρουσιάζει ροή ή αποκόλληση.
Αντοχή σε κρούση (EN 6272-1)	Pass

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η προς στεγάνωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα και σαθρά υλικά.

Το υλικό εφαρμόζεται σταυρωτά με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό σε τουλάχιστον δύο στρώσεις. Αφήστε περίπου 24 ώρες να ωριμάσει η κάθε στρώση πρώτου εφαρμόσετε την επόμενη. Δεν ενδείκνυται η εφαρμογή του υλικού σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C και υψηλότερες των 35 °C, σε συνθήκες

ΑΘΗΝΑ

Γραφεία

Νερατζιώτισσης 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

Αρ.ΓΕΜΗ: 363401000

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κέντρο Διανομής

55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 566

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργοστ. Μονωτικών Πλακιδίων

Θέση Προφήτης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη
Τηλ: 22210 43 985

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ Ασφαλτ. Προϊόντων

Θέση Σταθμός
Τ.Κ. 32200, Αρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ

Θέση Κοκκινοχώμα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214

Website: www.ravagohellas.gr

Email: info@ravagohellas.gr

DECOUFLEX

Ακρυλικό Στεγανωτικό Υψηλής Ελαστικότητας



αυξημένης υγρασίας και βροχόπτωση. Για την πρώτη στρώση, αραιώστε το **DECOUFLEX** με 15-20% νερό με χαμηλή ανάδευση ενώ για τη δεύτερη μπορεί να εφαρμοστεί αυτούσιο είτε αραιωμένο με περίπου 5% νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος και το πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής. Ενδεικτικά για επιφάνειες από σκυρόδεμα συνιστάται κατανάλωση 1-1,5 kg/m² σε δύο στρώσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35°C. Κλείνετε ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε χρήση. Μη προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Όπως και με όλα τα χημικά προϊόντα, πρέπει κατά τη χρήση και την αποθήκευση να αποφευχθεί η επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα και τα τρόφιμα. Σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα χρησιμοποιείστε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας την ετικέτα περιγραφής και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό όσο το υλικό είναι υγρό.

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επαφής ή κατάποσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008.

Μην απορρίπτετε το υλικό στο έδαφος.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη δημοσίευση της RAVAGO HELLAS S.A πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και παρέχονται με καλή πίστη, με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά εναπόκειται στους Χρήστες να ικανοποιήσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για τον δικό τους συγκεκριμένο σκοπό.



2423/1020

ΑΘΗΝΑ

Γραφεία
Νερατζιώτισσης 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

Αρ.ΓΕΜΗ: 363401000

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κέντρο Διανομής
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 566

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργοστ. Μονωτικών Πλακιδίων
Θέση Προφήτης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη
Τηλ: 22210 43 985

Website: www.ravagohellas.gr

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ Ασφαλτ. Προϊόντων
Θέση Σταθμός
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

Email: info@ravagohellas.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ
Θέση Κοκκινόχωμα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214