



EN ISO 9001: 2008

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

WATER PROOFER

**ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ
EN 1504**



Περιγραφή - Χρήσεις

Ειδικό στεγανωτικό τσιμεντοειδές επαλειφόμενο κονίαμα WATER PROOFER ενός συστατικού. Ιδανικό για τη στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλων, τσιμεντόλιθων, σοβά κτλ σε υπόγειους χώρους, υδατοδεξαμενές, τούνελ, θεμέλια, κανάλια, σε παλιές και νέες κατασκευές. Επίσης ενδείκνυται για επιπλέον υγροπροστασία πριν την επιστρωση πλακιδίων σε ταράτσες – βεράντες- μπάνια- πισίνες –μονώσεις ταρτασών κτλ. Για ειδικές εφαρμογές ενδείκνυται η χρήση του ειδικού ενισχυτικού γαλακτώματος TECHNOFLEX σε ποσοστό 12% του έτοιμου ξηρού κονιάματος

Εφαρμογή

Αναμιγνύουμε το WATERPROOFER με καθαρό νερό σε δοχείο με δράπανο σε χαμηλές στροφές ωστόσο δημιουργηθεί ένα ομοιογενές πυκνόρρευστο μίγμα. Αφήνουμε το μίγμα να ωριμάσει για 5 λεπτά και αναδεύουμε ξανά, οπότε το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Το υπόβαθρο που μπορεί να είναι μπετόν, τούβλο, σοβάς, τσιμεντοκονία, πέτρα, τσιμεντοσανίδα κ.λ.π., πρέπει να είναι καθαρό χωρίς σαθρά τμήματα ικανό να φέρει φορτίο και όσο το δυνατόν επιπεδωμένο χωρίς αμυχές και έντονες προεξοχές. Πριν την εφαρμογή διαβρέχουμε αρκετά το υπόβαθρο ή αν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες ασταρώνουμε με TECNOFLEX ακρυλικό αστάρι. Εφαρμόζουμε το υλικό με ρολό ή βούρτσα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια σε δύο στρώσεις σταυρωτά με διαφορά 24 ωρών. ΠΡΟΣΟΧΗ να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες + 5 - + 35° .

Κατανάλωση

Για δυο στρώσεις επάλειψης θα απαιτηθούν 2,0 - 2.5Kg/m² ανάλογα με την υφή και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αποθήκευση

Διατηρείται σε χώρους χαμηλής υγρασίας σε σφραγισμένη συσκευασία πάνω σε παλέτα έως και ένα χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία

Διατίθεται σε σάκους των 25kg.

Γενικά

Μορφή	Ξηρή σκόνη
Χρώμα	Γκρί
Ειδικό βάρος	1,66 kg/lit
Κοκκομετρία	<0,7 mm
Εύφλεκτο υλικό	ΟΧΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντίσταση στην υγρασία	Άριστη
Αντίσταση στη γήρανση	Άριστη
Αντοχή σε λάδια και διαλύτες	Άριστη
Πρόσφυση στο υπόστρωμα	Άριστη
Αντοχή σε κάμψη	7,5 N/ mm ²
Αντοχή σε θλίψη	17,5 N/ mm ²
Στεγανοποίηση	Άριστη
Συρρίκνωση	Όχι

Εφαρμογή

Σύσταση μίγματος	Πυκνόμευση μάζα
Πυκνότητα μίγματος	2,00Kg / lit
Ph μίγματος	>10
Χρόνος ωρίμανσης	περίπου 10λεπτά
Εργάσιμος χρόνος	περίπου 45 λεπτά
Θερμοκρασία εφαρμογής	+ 5° C and + 35 ° C
Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής	Περίπου 40 λεπτά
Χρόνος τελικής πήξης	4 -5 ώρες
Χρόνος ανάπτυξης αντοχών	15 ημέρες

Παρατηρήσεις

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και ταξινομείται ως ερεθιστικό, γι αυτό συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504

ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ
Εργοστάσιο: Περιφερειακός Καρδίτσας
Τρικάλων, 43100 Καρδίτσα
Τ. 2441076341 F. 2441026283,
e-mail:systemtechnica2@gmail.com

