



EN ISO 9001: 2008

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΕΙΦΩΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ **WATERPROOFER FLEX**

ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1504

Περιγραφή - Χρήσεις

Ειδικό εύκαμπτο στεγανωτικό τσιμεντοειδές επαλειφόμενο κονίαμα **WATER PROOFER FLEX 2** συστατικών.

Αποτελείται από το συστατικό Α ξηρό κονίαμα (σάκος 25Kg) και το συστατικό Β υγρή ρητίνη (δοχείο 9kg). Ιδανικό για τη στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλων, τσιμεντόλιθων, σοβά κτλ σε υπόγειους χώρους, υδατοδεξαμενές, τούνελ, θεμέλια, κανάλια, σε παλιές και νέες κατασκευές και ειδικότερα για επιφάνειες που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν τριχοειδής ρωγμές. Επίσης ενδείκνυται για επιπλέον υγροπροστασία πριν την επίστρωση πλακιδίων σε ταράτσες -βεράντες- μπάνια- πισίνες μονώσεις ταρασών κτλ.

Εφαρμογή

Αναμιγνύουμε το **WATERPROOFER** Κονίαμα 25kg (συστατικό Α) με το **WATERPROOFER FLEX** υγρή ρητίνη 9 kg (συστατικό Β) σε δοχείο με δράπανο σε χαμηλές στροφές ωσότου δημιουργηθεί ένα ομοιογενές πυκνόρρευστο μίγμα. Αφήνουμε το μίγμα να ωριμάσει για 5 λεπτά και αναδεύουμε ξανά, οπότε το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Το υπόβαθρο που μπορεί να είναι μπετόν, τούβλο, σοβάς, τσιμεντοκονία, πέτρα, τσιμεντοσανίδα κ.λ.π., πρέπει να είναι καθαρό χωρίς σαθρά τμήματα ικανό να φέρει φορτίο και όσο το δυνατόν επιπεδομένο χωρίς αμυχές και έντονες προεξοχές. Πριν την εφαρμογή



διαβρέχουμε αρκετά το υπόβαθρο ή αν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες ασαρώνουμε με **TECNOFLEX** ακρυλικό αστάρι. Εφαρμόζουμε το υλικό με ρολό ή βούρτσα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια σε δύο στρώσεις σταυρωτά με διαφορά 24 ωρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες + 5 - + 35° .

Κατανάλωση

Για δυο στρώσεις επάλειψης θα απαιτηθούν 2,0 - 2,5 Kg/m² ανάλογα με την υφή και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αποθήκευση

Το ξηρό κονίαμα διατηρείται σε χώρους χαμηλής υγρασίας σε σφραγισμένη συσκευασία πάνω σε παλέτα έως και ένα χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής. Η υγρή ρητίνη σε προστατευμένο χώρο από τον ήλιο και τον παγετό στη αρχική συσκευασία για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία

Διατίθεται ΣΕΤ 34 Kg
(σάκος 25kg & δοχείο 9kg)

Γενικά

Μορφή	Ξηρή σκόνη & Υγρή ρητίνη
Χρώμα	Γκρί
Ειδικό βάρος	1,66 kg/lit
Κοκκομετρία	<0,7 mm
Εύφλεκτο υλικό	ΟΧΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντίσταση στην υγρασία	Άριστη
Αντίσταση στη γήρανση	Άριστη
Αντοχή σε λάδια και διαλύτες	Άριστη
Πρόσφυση στο υπόστρωμα	Άριστη
Αντοχή σε κάμψη	8,5 N/ mm ²
Αντοχή σε θλίψη	19 N/ mm ²
Στεγανοποίηση	Άριστη
Συρρίκνωση	Όχι

Εφαρμογή

Σύσταση μίγματος	Λεπτόρρευστη μάζα
Πυκνότητα μίγματος	2,00Kg / lit
Ph μίγματος	>10
Χρόνος ωρίμανσης	περίπου 10λεπτά
Εργάσιμος χρόνος	περίπου 45 λεπτά
Θερμοκρασία εφαρμογής	+ 5° C and + 35 ° C
Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής	Περίπου 40 λεπτά
Χρόνος τελικής πήξης	4 -5 ώρες
Χρόνος ανάπτυξης αντοχών	15 ημέρες

Παρατηρήσεις

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και ταξινομείται ως ερεθιστικό, γι αυτό συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504

ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ
Εργοστάσιο: Περιφερειακός Καρδίτσας
Τρικάλων, 43100 Καρδίτσα
Τ. 2441076341 F. 2441026283,
e-mail: systemtechnica2@gmail.com

