



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

VIMEPOX MORTAR

Εποξειδικό κονίαμα - πάστα

Ιδιότητες

Το **VIMEPOX MORTAR** είναι ένα εποξειδικό κονίαμα δύο συστατικών με λεπτόκοκκα αδρανή. Το **VIMEPOX MORTAR** προσφέρει:

- Καλή εργασιμότητα και θιξοτροπία για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες και οροφές
- Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση
- Άριστη πρόσφυση στο σκυρόδεμα, χάλυβα, τούβλα, μάρμαρα, πέτρες.

Μετά τη σκλήρυνση παρουσιάζει:

- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Μεγάλες χημικές αντοχές σε οξέα, αλκάλια, απορρυπαντικά, θαλασσινό νερό, διαλύτες
- Αδιαπερατότητα από το νερό.

Εφαρμογές

Το **VIMEPOX MORTAR** χρησιμοποιείται σαν **συγκολλητικό υλικό** αλλά και σαν **επισκευαστικό κονίαμα** για:

- Συγκόλληση μπετόν με μπετόν ή χάλυβα
- Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων στήριξης και αναμονών οπλισμού σκυροδέματος
- Συγκόλληση πέτρας, μαρμάρων, κεραμικών, ξύλου
- Στερέωση ακροφυσίων και σφράγισμα των ρωγμών για εφαρμογή ρητινενέσεων στο μπετόν
- Επισκευή χημικά και μηχανικά καταπονημένων δομικών στοιχείων σκυροδέματος, όπως ράμπες, σκαλοπάτια, ακμές αρμών, κανάλια, φρεάτια, κράσπεδα κλπ.
- Διαμόρφωση εδράνων, βάσεων, εξισωτικών στρώσεων μικρού πάχους, που σβήνουν στο μηδέν
- Αποκατάσταση φθαρμένων επιστρώσεων δαπέδων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Συστατικό Α | Λευκή πάστα που περιέχει τη ρητίνη | |
| Συστατικό Β | Μαύρη πάστα που περιέχει το σκληρυντή | |
| Αναλογία ανάμιξης | A : B = 4 : 1 κατά βάρος | |
| Ειδικό βάρος μίγματος (A+B) | 1,85 kg/l | |
| Χρόνος κατεργασίας (Pot life) | σε 20°C | 90 min |
| | σε 30°C | 25 min |
| Χρόνος σκλήρυνσης | σε 20°C | 170 min |
| | σε 30°C | 50 min |
| Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης | 10°C | |

Τελικές αντοχές

μετά από 7 ημέρες σε θερμοκρασία 23°C ¹⁾

| | |
|--|--|
| Αντοχή σε θλίψη (DIN EN ISO 604) | > 80 N/mm ² |
| Μέτρο ελαστικότητας από έλεγχο σε θλίψη (DIN EN ISO 604) | 5450 N/mm ² |
| Αντοχή σε κάμψη (DIN EN ISO 178) | > 39 N/mm ² |
| Μέτρο ελαστικότητας από έλεγχο σε κάμψη (DIN EN ISO 178) | 6650 N/mm ² |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN EN ISO 527) | > 27 N/mm ² |
| Μέτρο ελαστικότητας από έλεγχο σε εφελκυσμό (DIN EN ISO 527) | 3290 N/mm ² |
| Αντοχές συγκόλλησης σκυροδέματος (DIN EN ISO 12636) | |
| Αντοχή σε εφελκυσμό από κάμψη | >8 N/mm ² - θραύση συνοχής στο μπετόν |
| Αντοχή σε αποκόλληση (πρόσφυση) | 4 N/mm ² - θραύση συνοχής στο μπετόν |

(1) Έκθεση Ελέγχου του Ινστιτούτου Συμπαγών Κατασκευών και Τεχνολογίας Δομικών Υλικών του Πανεπιστημίου Καρλσρούης (TH)

Τρόπος Χρήσης

Προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι τελικές ιδιότητες του **VIMEPOX MORTAR** είναι η καλή ανάμιξη των συστατικών Α (λευκή πάστα με ρητίνη) και Β (μαύρη πάστα με σκληρυντή). Η καλή ανάμιξη έχει επιτευχθεί όταν η πάστα μίγμα (Α + Β) έχει ένα ομοιόμορφο γκρι χρώμα.

Τα δύο συστατικά είναι συσκευασμένα σε διαφορετικά δοχεία στην πρέπουσα αναλογία. Εάν λοιπόν απαιτείται μικρότερη ποσότητα από το περιεχόμενο της συσκευασίας, η ανάμιξη των συστατικών Α και Β γίνεται σε ένα καθαρό δοχείο σε αναλογία $A : B = 4 : 1$ κατά βάρος. Κατά τη χρήση του **VIMEPOX MORTAR** πρέπει να ληφθεί υπόψη η θερμοκρασία, που επηρεάζει σημαντικά το χρόνο κατεργασίας και το χρόνο σκλήρυνσης. Σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C η σκλήρυνση του μίγματος Α + Β αναστέλλεται, χωρίς να αλλοιωθεί το σύστημα, και ολοκληρώνεται αργότερα με την άνοδο της θερμοκρασίας.

Η πρόσφυση των εποξειδικών υλικών επηρεάζεται αρνητικά από την υγρασία του υποστρώματος. Πρέπει λοιπόν πριν την εφαρμογή να λαμβάνεται μέριμνα για το στέγνωμα τυχόν υγρού υποστρώματος.

Εμφύτευση / συγκόλληση αγκυρώσεων και ράβδων οπλισμού

Το **VIMEPOX MORTAR** είναι κατάλληλο για εμφύτευση / συγκόλληση

- Χαλύβδινων αγκυρίων στερεώσεων (χημικά βύσματα)
- Ράβδων οπλισμού σκυροδέματος

σύμφωνα με πειραματικό έλεγχο του Ινστιτούτου Συμπαγών Κατασκευών και Τεχνολογίας Δομικών Υλικών του Πανεπιστημίου Καρλσρούης.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η αντοχή της εμφύτευσης / συγκόλλησης με **VIMEPOX MORTAR** υπερτερεί από αυτή της πύκνωσης / αγκύρωσης στο ίδιο βάθος.

Η πάστα **VIMEPOX MORTAR** λόγω της θιξοτροπίας μπορεί να εφαρμοστεί σε οριζόντιες ακόμη και κάθετες οπές σε οροφή.

Η διάνοξη των οπών στο μπετόν γίνεται σύμφωνα με τους εξής κανόνες:

| | |
|----------------|---|
| Διάμετρος οπής | $D = \text{Διάμετρος ράβδου } d + 6 \text{ mm}$ |
| Βάθος οπής | $h \geq 10 \cdot d$ |

Για να μην υπάρχει μείωση αντοχής κάθε μεμονωμένου αγκυρίου έχει προσδιοριστεί:

| | |
|---|---------------------------------|
| Η αξονική απόσταση μεταξύ των αγκυρίων σε | $s \geq 2 \cdot h = 20 \cdot d$ |
| Η απόσταση από την ακμή του μπετόν σε | $c \geq h = 10 \cdot d$ |

Για τη σωστή συγκόλληση των αγκυρίων είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των οπών με πεπιεσμένο αέρα από την πούδρα - υπόλειμμα της διάτρησης του μπετόν. Το μπετόν πρέπει να είναι στεγνό. Οι οπές γεμίζονται με πάστα **VIMEPOX MORTAR** (μίγμα Α + Β) περίπου μέχρι το μισό βάθος τους, έτσι ώστε μετά την εμφύτευση των ράβδων να υπερχειλίζει η ρητίνη.

Κατανάλωση

Για την πλήρωση διάκενου όγκου 1l ή την επιστρώση 1m² σε πάχος 1mm απαιτούνται περίπου 2 kg **VIMEPOX MORTAR**.

Ειδικές Πληροφορίες

| | |
|-----------------------------------|--|
| Καθαρισμός εργαλείων | Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με το σύνθετο διαλυτικό VIMEPOX SOLVENT |
| Αποθήκευση | Το υλικό πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστά δοχεία σε σκιερούς χώρους με θερμοκρασία 10 - 25 °C. Διάρκεια αποθήκευσης τουλάχιστον 1 έτος |
| Μέτρα υγιεινής-Προφυλάξεις | <p>Τόσο η ρητίνη όσο και ο σκληρυντής εποξειδικών συστημάτων δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα μάτια, το στόμα και το δέρμα. Επίσης πρέπει να αποφεύγουμε την εισπνοή αναθυμιάσεών τους. Η σωστή προστασία γίνεται με λαστιχένια ή πλαστικά γάντια.</p> <p>Σε περίπτωση που το δέρμα έρθει σε επαφή με τη ρητίνη ή το σκληρυντή ή το μίγμα τους, πρέπει να σκουπισθεί με χαρτομάντηλα και μετά να ξεπλυθεί με σαπούνι και νερό ή κρέμα καθαρισμού.</p> <p>Η χρήση διαλυτικού για καθαρισμό προκαλεί πρόσθετο ερεθισμό στο δέρμα.</p> |

Σημειώσεις

