



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2021

# P A N C H R O M ΜΟΝΩΤΙΚΟ Τ Α Ρ Α Τ Σ Ω Ν

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαλειφόμενο ελαστομερές ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού, αποτελούμενο από ακρυλικές διασπορές. Κατάλληλο για στεγανοποίηση και μόνωση ταρατσών, στηθαίων, στεγών από μπετόν, υδρορροές κτλ. Σχηματίζει υδρόφοβη, ατμοπερατή, ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη ακόμη και από λιμνάζοντα νερά. Διατηρεί την ελαστικότητα του στις πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα τη γεφύρωση μικρών ρωγμών στην επιφάνεια, εξασφαλίζοντας την στεγανότητα του σπιτιού σας. Παρέχει αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία, λευκότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Πυκνότητα                        | : 1,28- 1,30 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)   |
| Ιξώδες                           | : 120 - 130 KU (ASTM 562)  |
| pH                               | : 8.6 - 8.9 (ASTM E70)   |
| Αραίωση                          | : Χωρίς αραίωση  |
| Απόδοση                          | : 0,5 – 0,75 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (1 – 1,5 kg/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις)   |
| Στέγνωμα                         | : Στην αφή σε 2-4 ώρες και επαναβάφεται σε 12ώρες  |
| Αποχρώσεις                       | : Λευκό  |
| Συσκευασία                       | : 4kg, 18kg  |
| ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) | : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 40gr/lit (2010). (Κατηγορία Α: “γ”, Τύπος:Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lit. |
| Εργαλεία βαφής                   | : Πινέλο, ρολό και πιστόλι<br>Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.  |
| Συνθήκες εφαρμογής               | : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C  |



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2021

**Αποθήκευση** : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Άβαφες επιφάνειες</b>          | <b>1<sup>ο</sup> χέρι:</b> Αστάρωμα με αστάρι TETRADUR νερού ή διαλύτου<br><b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:</b> Σε περίπτωση πολύ απορροφητικής επιφάνειας, μετά από 12 ώρες, επαναλαμβάνεται το αστάρωμα με TETRADUR ή με μονωτικό Panchrom Ταρατσών αραιωμένο έως 100% με νερό.<br><b>2<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μία στρώση Panchrom Ταρατσών χωρίς αραιώση. Επαναβάφεται μετά από 12 ώρες.<br><b>3<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μία στρώση Panchrom Ταρατσών χωρίς αραιώση. |
| <b>Βαμμένες επιφάνειες</b>        | Εύσιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα με αστάρι νερού ή διαλύτου TETRADUR στα σαθρά σημεία και επαναβαφή με 2 στρώσεις Panchrom Ταρατσών χωρίς αραιώση.  |
| <b>Ενίσχυση σε κρίσιμα σημεία</b> | Τα κρίσιμα σημεία όπως ενώσεις τοιχίου-δαπέδου, έξοδοι εξαερισμών, κτλ ενισχύονται με γεωύφασμα, το οποίο εμποτίζεται με μονωτικό Panchrom Ταρατσών. Στη συνέχεια καλύπτεται από πάνω με αρκετή ποσότητα Panchrom Ταρατσών, μέχρι κορεσμού.  |

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.